

TRÄLIM UTE

1-komponent vattenbaserat trälim

Produktbeskrivning:

Trälim med mycket god fuktbeständighet, för limning av de flesta förekommande träslag/träfiber material såväl inne som ute. Efter härdning får limmet en transparent och mycket tålig fog med hög draghållfasthet.

Användningsområde:

Rekommenderas till de flesta förekommande typer av trä- och laminatgolv där det krävs en god vattenbeständighet. Andra applikationsexempel är dörrar, fönster, fasadbeklädnad, möbler mm.

Tekniskadata:

Typ	Vinylacetatdispersion
Härdningssystem	Torkande, kräver sugande underlag
Densitet [g/cm ³]	1,06
Färg på härdad limfog	Transparent
Förpackning	250ml, 750ml, 5l, 25l och 100l
Övermålningsbar*	Ja
Öppentid [min]	Ca 5
Applicerings temp. [°C]	+6 till +80
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-20 till +80
Presstryck [mPa]	0,1-1,0
Presstid [min]	5 till 10
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	24
Lagringstemp, idealisk [°C]	10-20
Fryskänslig	Ja

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedel innehållande produkter rekommenderas alltid att spärr grund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iakttas vid användandet av Oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

****Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.**

Godkännande:



TRÄLIM UTE är registrerad i BASTA registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Gör så här/applicering:

Omgivning- och materialtemp min +6°C, bästa resultat fås vid +20 °C. Limmet bör vara rumstempererad. Se till att underlagen som skall limmas är rena, fria från damm och lösa partiklar samt torra och fett/oljefria. Lim på föres och montaget utförs direkt, detta innebär att man kan justera läget under en vis tid samt att monterat material måste stadgas till det att limmet hunnit torka till bärighet. Full genomhärdning tar ca ett dygn, beroende av temperatur, träslag och filmtjocklek.

Rengöring:

Ohärdat lim rengörs med fuktad trasa, härdat lim endast mekaniskt.

Förvaring:

TRÄLIM UTE lagras bäst mörkt, svalt, torrt och frostfritt.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.