

Produktblad

Formplywood Basic

Ljungberg Fritzoë AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzoë.se
www.ljungbergfritzoë.se



**LJUNGBERG
FRITZOË**

Formplywood Basic

Produktbeskrivning

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda poppelfaner. Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m², på båda sidor.

Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Densiteten är c:a 500 kg/m³.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Användningsområde

Skivan är främst avsedd att användas till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t ex i lantbruksbyggnader, lagerinredning, etc). Skivan bör inte varaktigt utsättas för väder, väta och vind.

Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning.

Även skruvskallar och dylikt skall förseglas.

Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 5 gånger.

Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.





Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att bunten "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



Format (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket	Ply
1200x1200	12	78	7
2500x600	12	65	7
2500x1200	12	78	7
2500x1200	15	60	9
2500x1200	18	53	11
2500x1200	21	45	13

Toleranser

Tjocklek: +/- 0,7 mm
Längd: +/- 3 mm
Bredd: +0/- 4mm
Vinkelräthet: +/- 5 mm/m

